INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

EURO GLAZE
Szpachlówka poliestrowa

PRODUKTY

14078 - EURO GLAZE – Szybkoschnąca wykończeniowa szpachlówka poliestrowa.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej.

OPIS PRODUKTU

Najwyższej jakości, szybkoschnąca, wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych. Nadaje się również jako szpachlówka wypełniająca. Idealna na duże powierzchnie i do szybkich napraw lakierniczych –„fast repair".

- ✓ **Ekspresowo gotowa do szlifowania.**
- ✓ **Bardzo łatwa aplikacja – efekt samowygładzania się.**
- ✓ Niski ciężar właściwy.
- ✓ Bardzo łatwa do szlifowania nawet po pełnym utwardzeniu.
- ✓ Zredukowany skurcz szpachlówki o 95% względem produktów standardowych.
- ✓ Doskonała przyczepność do stali ocynkowanej i aluminium.

Kolor – Jasnozielony.
Stopień połysku - Mat.
Gęstość - 1,27 (+/- 0,03) kg/l.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 30 [g/l].

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- ✓ Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

- ✓ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki lakiernicze w dobrym stanie.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

	**Zastosowanie** Lekka szpachlówka poliestrowa przeznaczona do szybkich napraw karoserii samochodowych.
	**Uwaga** Zgniataj torebkę kilka razy przed użyciem, aby uzyskać jednorodną konsystencję, a następnie wyciśnij szpachlówkę przez otwór.
	**Proporcja mieszania wagowo** Szpachlówka 100 Utwardzacz 2 Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.
	**Grubość warstwy** Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Przed aplikacją kolejnej warstwy, poprzednia musi być utwardzona. Nie przekraczać łącznej grubości 4 mm. **Czas życia** to 4÷6 minut w 20°C
	**Czas utwardzania** 16÷20 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.
	**Szlifowanie** Szlifowanie zgrubne (na sucho): P100÷P180, Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P180÷P320.

	**Suszenie promiennikiem IR** 5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- ✓ 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
- ✓ 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- ✓ 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- ✓ 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UWAGI OGÓLNE

- ✓ Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić przed przegrzaniem!*

OKRES GWARANCJI

EURO GLAZE Szpachlówka poliestrowa – 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej – 18 miesięcy od daty produkcji.